



ТЕКМА МЕГА X 15W-40

**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. TECHNOSYNTHESE®.**

Применение

Предназначено для всех европейских, американских и японских дизельных двигателей атмосферных или с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов (EURO II, EURO III) и оснащенных системой рециркуляции отработавших газов EGR, а также для двигателей предыдущего поколения: грузовики, бульдозеры, строительная техника, автобусы, сельскохозяйственная техника, стационарные двигатели, лодочные двигатели.

Может одинаково применяться для двигателей старого и нового поколений.

Характеристики

Классификации

ACEA E7 (заменяет E5 и E3)

API CI-4/CH-4

Одобрения

CATERPILLAR ECF-1

CUMMINS 20071-20072-20076-20077-20078

MACK EOM PLUS

MAN M 3275

MB - Approval 228.3

RVI RD / RD-2 / RLD / RLD-2

VOLVO VDS-3

Соответствие требованиям

Global DHD-1

MTU Type II,

Так же может применяться для SCANIA, IVECO, DAF... где требуется масло категорий ACEA E3/E5

Новый стандарт Global DHD-1 является совокупностью требований, выдвинутых европейской (ACEA), американской (API) и японской (JASO) ассоциациями.

Новая технология API CI-4 обеспечивает защиту и долговечность двигателей, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов EGR.

Диспергирующие и антиокислительные свойства защищают от накопления сажи и засорения масляного фильтра.

Превосходные противоизносные свойства защищают зеркало цилиндра.

Превосходные моющие свойства защищают от отложений на поршнях и поршневых канавках.

Антикоррозийное, противоржавчинное, невоспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя и

может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	15W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.885 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	15.0 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	114.9 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	135
Температура застывания, ASTM D97:	-33°C / -27°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	243°C / 469°F
Щелочное число, ASTM D2896:	11.9 мг KOH/г